



LUVAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA

PROTEÇÃO MECÂNICA SUECRIL



Ref.: 34 NVMR

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão com revestimento duplo de borracha nitrílica na palma e dorso modelo clute e reforço entre o polegar e indicador.

CARACTERÍSTICAS

Excelente resistência a abrasão. Ideais para manuseio de materiais que contenham óleo, graxas ou resíduos químicos* (Norma EN 374). Emborrachamento duplo de borracha 100% nitrílica, garantindo maior proteção ao usuário. Comprimento 30 cm evitando a entrada de líquidos no antebraço. Reforço entre o polegar e indicador para maior proteção e durabilidade em atividades pesadas e com atrito na região.

APLICAÇÕES

Manuseio de chapas e objetos oleosos, Manuseio de produtos químicos, Trabalhos médios e pesados em metalúrgicas e Indústria Petroquímica, Manutenção Geral.

EMBALAGENS:

Caixa / Plástico com 100 pares.
Caixa / Plástico com 50 pares.

TAMANHO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO

Marcação na luva.

VALIDADE
5 anos.

TAMANHO	COMPRIIMENTO	ESPESSURA	DESTREZA / CONFORTO
7	31 cm	1,25 mm	3
8	31 cm	1,25 mm	3
9	32 cm	1,25 mm	3
10	32 cm	1,25 mm	3
11	34 cm	1,25 mm	3

Instruções de Conservação: Antes de calçar as luvas, certifique-se de que suas mãos estejam limpas e secas. Alterne o uso com outro par de luvas ao trabalhar por longos períodos. Não use o mesmo par de luvas por um período muito prolongado. Após o uso, lave-as com água e sabão e seque-as muito bem. Para luvas revestidas, quando utilizá-las com ácidos ou produtos alcalinos, enxágue-as com água primeiro e seque-as com pano. Retire as luvas sem tocas em sua superfície externa. Após retirar as luvas no final do dia de trabalho, aplique creme hidratante nas mãos em sua superfície externa. Após retirar as luvas no final do dia de trabalho, aplique creme hidratante nas mãos para evitar que a pele fique ressecada. Antes de reutilizá-las, certifique-se de que o interior esteja seco. Não utilize luvas que estejam rasgadas ou danificadas, substitua imediatamente. Podem ser lavadas à mão ou em máquinas. As embalagens devem ser conservadas em local fresco e arejado ao abrigo de umidade, calor e raios U.V. Deve-se evitar a estocagem das embalagens em temperaturas acima de 30°C, bem como que as embalagens em caixas sustentem outras embalagens ou volumes para que não sofram esforços e deformações, o que pode comprometer, por consequência, o produto.

Obs: Este produto não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário. Manter distância de máquinas em movimento ou qualquer lugar que possa prender a luva. Redução de sensibilidade tátil. Não utilizar em aplicações que envolvam eletricidade, como cabos e fios energizados, painéis elétricos, etc. Os tempos máximos de uso em função da concentração/intensidade do agente do risco não podem ser determinados, pois dependem de outros fatores, como severidade das condições e aplicações de uso, cuidado do usuário, etc. Os resultados dos níveis de desempenho são obtidos a partir da luva em uso. Após o uso, os níveis podem sofrer alteração devido a fatores como temperatura, tempo de trabalho, abrasão, degradação, etc.

Fabricado por Acrilon - São Paulo - SP - Brasil.

www.acrilon.com.br
vendas@acrilon.com.br



(11) 5621.4207 | (11) 5622.1818

NÍVEIS DE PERFORMANCE	
FLEXIBILIDADE	●●●
ABRASÃO	●●●●●
CORTE	●
RASGO	●●
PERFURAÇÃO	●

REGULAR BOM MUITO BOM ●●●
ÓTIMO EXCELENTE ●●●●●



4121



3



AEFJKL

RESISTÊNCIA À PERMEACÃO – EN374-3			
LETRA DO CÓDIGO	PRODUTO QUÍMICO	TEMPO DE RUPTURA (MIN)	NÍVEL OBTIDO
A	METANOL	> 60 e < 120	3
E	DISSULFETO DE CARBONO	> 480	2
F	TOLUENO	> 480	2
J	N-HEPTANO	> 480	2
K	HIDRÓXIDO DE SÓDIO A 40%	> 240 e < 480	6
L	ÁCIDO SULFÚRICO À 96%	> 60 e < 120	4

NOTA: Os níveis de desempenho apresentados a seguir são baseados em tempos de passagens determinados durante o contato constante com o agente químico a ensaiar em condições laboratoriais normalizadas, como descrito na EN 374-3. A duração real de proteção dado no local de trabalho pode variar consideravelmente em relação a estes níveis de desempenho, devido a fatores como temperatura, abrasão, degradação, etc.

C.A. 28538

NOTA: Todos os produtos fabricados por Acrilon estão em conformidade com as Normas Europeias e Normas Regulamentadoras (NR-6) acompanhadas de Certificados de Aprovação do MTE.

O QUE É 100% BORRACHA NITRÍLICA?

As luvas Acrilon são revestidas com uma formulação única de 100% borracha nitrílica, não utilizando cargas minerais como as luvas revestidas comuns. Com essa formulação, podemos obter níveis de alto desempenho a abrasão (nível 4) prolongando sua vida útil e reduzindo significativamente custos operacionais.

GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO PRAZO DE 7 DIAS.

SOLICITE UMA VISITA TÉCNICA E ENCONTRE A LUVA IDEAL PARA O SEU SETOR.

