



LUVAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA



PROTEÇÃO MECÂNICA ACRILIGHT ULTRA

GRÂNULOS
CERÂMICOS



Ref.: 900 PTC

DESCRIÇÃO:

Luva anticorte com proteção química, confeccionada em polietileno de alta densidade (HPPE), mix de fibras e fios de aço, com revestimento duplo de borracha nitrílica na palma e dorso, grânulos cerâmicos antiderrapantes. Modelo anatômico. Atende a NR-38.

CARACTERÍSTICAS:

Fios especiais de alta performance garantindo uma excelente resistência mecânica, especialmente a corte, abrasão e perfuração. Nível máximo em rasgos, aumentando a vida útil da luva e maior segurança ao usuário. Nível D no método TDM (vide tabela).*** Suporte têxtil 100% tricotado, formato anatômico sem costuras, proporcionando um ótimo conforto e tato. Revestimento 100% nitrílico, indicado a atividades que contenham óleo, resíduos químicos ou chorume.

APLICAÇÕES:

Manuseio de peças e chapas cortantes, indústria automobilística, coleta de lixo, manutenção geral, vidrarias, etc.

EMBALAGENS:

Caixa / Plástico com 100 pares.
Caixa / Plástico com 50 pares.

TAMANHO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO:
Marcação na luva.

VALIDADE:
5 anos.

TAMANHO	COMPRIMENTO	ESPESSURA	DESTREZA / CONFORTO
7	23 cm	1,13 mm	3
8	24 cm	1,13 mm	3
9	25 cm	1,13 mm	3
10	26 cm	1,13 mm	3

Instruções de Conservação: Antes de calçar as luvas, certifique-se de que suas mãos estejam limpas e secas. Alterne o uso com outro par de luvas ao trabalhar por longos períodos. Não use o mesmo par de luvas por um período muito prolongado. Após o uso, lave-as com água e sabão e seque-as muito bem. Para luvas revestidas, quando utilizá-las com ácidos ou produtos alcalinos, enxágue-as com água primeiro e seque-as com pano. Retire as luvas sem tocar em sua superfície externa. Após retirar as luvas no final do dia de trabalho, aplique creme hidratante nas mãos para evitar que a pele fique ressecada. Antes de reutilizá-las, certifique-se de que o interior esteja seco. Não utilize luvas que estejam rasgadas ou danificadas, substitua imediatamente. Podem ser lavadas à mão ou em máquinas. As embalagens devem ser conservadas em local fresco e arejado ao abrigo de umidade, calor e raios U.V. Deve-se evitar a estocagem das embalagens em temperaturas acima de 30°C, bem como que as embalagens em caixas sustentem outras embalagens ou volumes para que não sofram esforços e deformações, o que pode comprometer, por consequência, o produto.

Obs: Este produto não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário. Manter distância de máquinas em movimento ou qualquer lugar que possa prender a luva. Redução de sensibilidade tátil. Não utilizar em aplicações que envolvam eletricidade, como cabos e fios energizados, painéis elétricos, etc. O tempo máximo de uso em função da concentração/intensidade do risco não podem ser determinados, pois dependem de outros fatores como, severidade das condições e aplicações de uso, cuidado do usuário, etc. Os resultados dos níveis de desempenho são obtidos a partir da luva em uso. Após o uso, os níveis podem sofrer alteração devido a fatores como temperatura, tempo de trabalho, abrasão, degradação, etc.

NÍVEIS DE PERFORMANCE	
FLEXIBILIDADE	● ● ● ●
ABRASÃO	● ● ● ● ●
CORTE	● ● ● ● ●
RASGO	● ● ● ● ●
PERFURAÇÃO	● ● ● ●

REGULAR ●
BOM ● ●
MUITO BOM ● ● ●

ÓTIMO ● ● ● ● ●
EXCELENTE ● ● ● ● ● ● ●



4443D



3



AEJKL

RESISTÊNCIA À PERMEACÃO - EN374-3			
LETRA DO CÓDIGO	PRODUTO QUÍMICO	TEMPO DE RUPTURA (MIN)	NÍVEL OBTIDO
A	METANOL	> 60 e < 120	3
E	DISSULFETO DE CARBONO	> 480	2
J	N-HEPTANO	> 480	2
K	HIDRÓXIDO DE SÓDIO A 40%	> 240 e < 480	6
L	ÁCIDO SULFÚRICO A 96%	> 60 e < 120	4

NOTA: Os níveis de desempenho apresentados a seguir são baseados em tempos de passagens determinados durante o contato constante com o agente químico a ensaiar em condições laboratoriais normalizadas, como descrito na EN 374-3. A duração real de proteção dado no local de trabalho pode variar consideravelmente em relação a estes níveis de desempenho, devido a fatores como temperatura, abrasão, degradação, etc.

C.A. 40895

NOTA: Todos os produtos fabricados por Acrilon estão em conformidade com as Normas Europeias e Normas Regulamentadoras (NR-6) acompanhadas de Certificados de Aprovação do MTE.

O QUE É 100% BORRACHA NITRÍLICA?

As luvas Acrilon são revestidas com uma formulação única de 100% borracha nitrílica, não utilizando cargas minerais como as luvas revestidas comuns. Com essa formulação, podemos obter níveis de alto desempenho a abrasão (nível 4) prolongando sua vida útil e reduzindo significativamente custos operacionais.

GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO PRAZO DE 7 DIAS.

SOLICITE UMA VISITA TÉCNICA E ENCONTRE A LUVA IDEAL PARA O SEU SETOR.



Fabricado por Acrilon - São Paulo - SP - Brasil.

www.acrilon.com.br
vendas@acrilon.com.br



(11) 5621.4207 | (11) 5622.1818