



## LUVAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA

## PROTEÇÃO MECÂNICA SUPERGRIP

PRODUTO  
100%



Ref.: 70 VDC

### DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em tecido de algodão com revestimento duplo de borracha nitrílica e grânulos antiderrapantes, modelo anatômico.

### CARACTERÍSTICAS

Excelente resistência a abrasão. Ideais para manuseio de materiais que contenham óleo, graxas ou resíduos químicos\* (Norma EN 374). Emborrachamento antiderrapante, proporcionando maior aderência e segurança no manejo de objetos escorregadios. Versões em 28 e 35 cm, evitando a entrada de líquidos.

### APLICAÇÕES

Manuseio de chapas e objetos oleosos e escorregadios, manuseio de produtos químicos, trabalhos médios e pesados em metalúrgicas, indústria petroquímica e manutenção geral.

### EMBALAGENS:

Caixa / Plástico com 50 e 100 pares.

### TAMANHO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO

Marcação na luva.

### VALIDADE

5 anos.

| NÍVEIS DE PERFORMANCE |         |
|-----------------------|---------|
| FLEXIBILIDADE         | ● ●     |
| ABRASÃO               | ● ● ● ● |
| CORTE                 | ●       |
| RASGO                 | ● ●     |
| PERFURAÇÃO            | ●       |

REGULAR ●  
BOM ● ●  
MUITO BOM ● ● ●

ÓTIMO ● ● ● ● ● ● ● ●  
EXCELENTE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



4121X



2



AEFJKL

| RESISTÊNCIA À PERMEACÃO – EN374-3 |                          |                        |              |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| LETRA DO CÓDIGO                   | PRODUTO QUÍMICO          | TEMPO DE RUPTURA (MIN) | NÍVEL OBTIDO |
| A                                 | METANOL                  | > 60 e < 120           | 3            |
| E                                 | DISSULFETO DE CARBONO    | > 480                  | 2            |
| F                                 | TOLUENO                  | > 480                  | 2            |
| J                                 | N-HEPTANO                | > 480                  | 2            |
| K                                 | HIDRÓXIDO DE SÓDIO A 40% | > 240 e < 480          | 6            |
| L                                 | ÁCIDO SULFÚRICO A 96%    | > 60 e < 120           | 4            |

**NOTA:** Os níveis de desempenho apresentados a seguir são baseados em tempos de passagens determinados durante o contato constante com o agente químico a ensaiar em condições laboratoriais normalizadas, como descrito na EN 374-3. A duração real de proteção dado no local de trabalho pode variar consideravelmente em relação a estes níveis de desempenho, devido a fatores como temperatura, abrasão, degradação, etc.

### C.A. 28538

**NOTA:** Todos os produtos fabricados por Acrilon estão em conformidade com as Normas Europeias e Normas Regulamentadoras (NR-6) acompanhadas de Certificados de Aprovação do MTE.

### O QUE É 100% BORRACHA NITRÍLICA?

As luvas Acrilon são revestidas com uma formulação única de 100% borracha nitrílica, não utilizando cargas minerais como as luvas revestidas comuns. Com essa formulação, podemos obter níveis de alto desempenho a abrasão (nível 4) prolongando sua vida útil e reduzindo significativamente custos operacionais.

### GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO PRAZO DE 7 DIAS.

SOLICITE UMA VISITA TÉCNICA E ENCONTRE A LUVA IDEAL PARA O SEU SETOR.



**Instruções de Conservação:** Antes de calçar as luvas, certifique-se de que suas mãos estejam limpas e secas. Alterne o uso com outro par de luvas ao trabalhar por longos períodos. Não use o mesmo par de luvas por um período muito prolongado. Após o uso, lave-as com água e sabão e seque-as muito bem. Para luvas revestidas, quando utilizá-las com ácidos ou produtos alcalinos, enxágue-as com água primeiro e seque-as com pano. Retire as luvas sem tocar em sua superfície externa. Após retirar as luvas no final do dia de trabalho, aplique creme hidratante nas mãos para evitar que a pele fique ressecada. Antes de reutilizá-las, certifique-se de que o interior esteja seco. Não utilize luvas que estejam rasgadas ou danificadas, substitua imediatamente. Podem ser lavadas à mão ou em máquinas. As embalagens devem ser conservadas em local fresco e arejado ao abrigo de umidade, calor e raios U.V. Deve-se evitar a estocagem das embalagens em temperaturas acima de 30°C, bem como que as embalagens em caixas sustentem outras embalagens ou volumes para que não sofram esforços e deformações, o que pode comprometer, por consequência, o produto.

**Obs:** Este produto não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário. Manter distância de máquinas em movimento ou qualquer lugar que possa prender a luva. Redução de sensibilidade tátil. Não utilizar em aplicações que envolvam eletricidade, como cabos e fios energizados, painéis elétricos, etc. O tempo máximo de uso em função da concentração/intensidade do risco não podem ser determinados, pois dependem de outros fatores como, severidade das condições e aplicações de uso, cuidado do usuário, etc. Os resultados dos níveis de desempenho são obtidos a partir da luva em uso. Após o uso, os níveis podem sofrer alteração devido a fatores como temperatura, tempo de trabalho, abrasão, degradação, etc.

Fabricado por Acrilon - São Paulo - SP - Brasil.

[www.acrilon.com.br](http://www.acrilon.com.br)  
[vendas@acrilon.com.br](mailto:vendas@acrilon.com.br)



(11) 5621.4207 | (11) 5622.1818